

AIRTAPE I



Type	BANDE D'EMBARQUEMENT (POUR PRESSE-PATE)
Type :	THREADING TAPE (FOR PULP DRYING MACHINES)
Typ	SPITZENVORFÜHRBAND (FÜR ENTWÄSSERUNGSMASCHINEN)
Tipo:	CINTA ENHEBRADO (PARA PAPEL)
Composition :	100% Meta aramida
Werkstoff :	100% Meta aramida
Composición:	100% Meta aramida
Poids/m2 :	ca 1 400 g
Weight per sqm :	ca 1 400 g
Qm-Gewicht:	ca 1 400 g
Peso/m2:	ca 1 400 g
Epaisseur :	2 mm sous 100 g/cm2
Thickness :	2 mm under 100 g/cm2
Stärke :	2 mm bei 100 g/cm2
Espesor:	2 mm bajo 100g/cm2
Largeur	12 cm
Width	12 cm
Breite	12 cm
Ancho :	12 cm
Elongation (ss 750 daN à temp. ambiante) :	1,57 % L'armure et le pré-étirement minimise le taux d'élongation
Elongation (under 750 daN at ambient temp.) :	1,57 % The weaving pattern and the pre-stretched fabric minimises the rate of elongation
Dehnung (bei 750 daN bei umgebender Temp.):	1,57 % Dehnung wird durch die angepasste Gewebebindung & Vorstreckung vermindert.
Elongación (bajo 750 daN a temperatura ambiente):	1.57% El patrón de tejido y la tela pre-estirado minimiza la tasa de elongación
Résistance à la rupture :	22 300 daN/cm
Rupture strength :	22 300 daN/cm
Reißfestigkeit:	22 300 daN/cm
Carga de rotura:	22 300 daN/cm

BRICQ SAS

Rte d'Orgedeuil D62, F - 16220 MONTBRON FRANCE

Tel : +33 5 45 23 91 11 - Fax : +33 5 45 70 86 26 - info@bricq.fr - N° TVA FR 19 432 359 719



Resistance à la température (en continu) : **+ 230 °C**
Temperature resistance (continuous): **+230°C**
Temperaturbeständigkeit (Dauer-) : **+ 230 °C**
Temperatura de utilización normal: **+230°C**

Resistance à la température (ponctuelle) : **+260/+ 300°C**
Temperature resistance (peaks) : **+260/+ 300°C**
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) : **+260/+ 300°C**
Resistencia a la temperatura (picos): **+260/+300°C**

Traitement chimique : Meilleure résistance à l'abrasion & à l'humidité
Chemical treatment: Better resistance to abrasion & humidity
Chemische Behandlung : Um die Festigkeit gegen Verschleiss & Feuchtigkeit zu erhöhen.
Tratamiento químico: Mejor resistencia a la abrasión y la humedad

BRICQ SAS

Rte d'Orgedeuil D62, F - 16220 MONTBRON FRANCE

Tel : +33 5 45 23 91 11 - Fax : +33 5 45 70 86 26 - info@bricq.fr - N° TVA FR 19 432 359 719